

SF 04 perma nagyteljesítményű kenőzsír

Gördülő- és
siklócsapágyakhoz 160°C-ig

Leírás

A perma SF04 egy speciális kenőzsír, melynek alapja ásványolaj és PAO/ polikarbamid. Magas üzemi hőmérsékletével kiválóan alkalmas sikló- és gördülőcsapágyakhoz, maximum üzemi hőmérséklet 160°C. A perma SF04 kiváló kopásvédelmet biztosít, és az EP adalékanyagok pedig nagynyomású abszorpciós kapacitást. Nagyon ellenálló a vízzel szemben állandó és dinamikus terhelések alatt is. Részben ellenáll az oxidációnak és az öregedésnek, viszont megbízhatóan véd a korrózióval szemben.

Alkalmazási terület

A perma SF04 megfelelő a gördülőcsapágyaknak, amik magas hőmérsékleten üzemelnek, sok rezgésnek, ütésnek és/vagy agresszív folyadékoknak vagy agresszív mosószereknek vannak kitéve. Hatékonyak bizonyult villanymotoroknál, szivattyúknál és ventilátoroknál. Ez a kenőzsír ugyancsak megfelelő siklócsapágyakhoz, amik vegyes súrlódási körülmények között üzemelnek. A magas hatékonysága extrém körülmények mellett

teszi egy többcélú kenőzsírrá a vas- és acéliparban, alapanyagként és az építőiparban egyaránt (cement, mész, gipsz).

Alkalmazási adatok

A perma SF04 egy olyan kenőanyag, amelyet a Perma kenőanyag-adagolóhoz fejlesztettek ki. Ahhoz, hogy biztosítsa a megfelelő mérés- és karbantartásmentes kenést, ezt a kenőanyagot csak az automatikus Perma kenőanyag-adagolóhoz lehet felhasználni.

Szavatossági idő

A szavatossági idő kb. 12 hónap, ha a terméket bontatlan állapotban, száraz és fagyvédett helyen tároljuk.

Csomagolás

- Perma kenőrendszerek
- 400 g-os patronos kérésre (elő-kenésre, kézi kenőadagolóval)

perma SF04

- Többcélú zsír extrém igénybevételre
- Hatékony magas hőmérsékleteken, rezgésekkel és rázkódásokkal szemben
- Ellenáll az oxidációnak és öregedésnek
- Jó kopás elleni védelem
- Jó korrózió gátló tulajdonságú
- Nagy nyomáskapacitás
- Agresszív közeggel szemben is ellenáll
- Jó tömítő hatású

Származás

perma-tec GmbH & Co. KG
97717 Euerdorf/Germany
Magyarországi forgalmazó:
Kenésmegoldások
info@perma.hu
www.perma.hu
06 20/ 9326 665

Termékadatok

Alapolaj	Ásványolaj + PAO
Sűrítő	polikarbamid
Alapolaj viszkozitás, DIN 51562, 40°C-on [mm ² /s]	500
Szín	barna
Sűrűség, DIN 51757, 20°C-on, kb. érték [g/cm ³]	0,9
Cseppenéspont, DIN ISO 2176, [°C]	>240
Penetráció 25°C-on, DIN ISO 2137; 0,1 mm, kb. érték	340 - 370
Fordulatszámérték, (n x d _m), kb.	2,0 x 10 ⁵
Állag, NLGI kategória, DIN 51818	0/1
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20 és 160 között
Áramlási nyomás, DIN 51805, -20°C-on, [mbar]	< 1400
Vízállóság, DIN 51807, 3 h/90°C, értékelés	1 - 90
Korrózióvédelem, DIN 51802, korrózióértékelés	1